MIRACRYL Toproat 001 (АК 511)

Цвет: Белый, желтый

Однокомпонентная краска для горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования и парковках.

Краска быстро сохнет при температуре +20С^0 не более 20 минут, при более низкой температуре время высыхания увеличивается, образует матовую поверхность устойчивую к эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. При изготовлении краска проходит дополнительную фильтрацию, что исключает повышенный износ окрасочного оборудования и не засоряет фильтры. Выпускается в различных цветах: белая, желтая, черная, красная, синяя.

Состав: Суспензия пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера и растворителей с модифицирующими добавками.

Основные Характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %	73±5
Перетир, мкм, не более	50
Вязкость по ВЗ4, сек, не менее	100
Время высыхания до ст.3 при t+20^{0}С, 100мкм апл., мин не более	30
Адгезия, балл 48ч. (стекло)	1
Стойкость к статическому воздействию воды при t+20^{0}С, ч., не менее	72
Стойкость к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия t=0±2^{0}С ч., не менее	48
Стойкость к статическому воздействию 10% водного раствора щелочи t=+20^{0}С ч., не менее	48
Укрывистость высушенной пленки г/м^2, не более	120

Рекомендации по применению

Не рекомендуется нанесение сразу на свежее асфальтное покрытие. Для обеспечения сцепления окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. В нормальных условиях достаточно очистить дорожное покрытие щеткой и обдуть воздухом. Толщину пленки выбирают в зависимости от интенсивного износа. Чтобы придать краске светоотражающие свойства, в нее вводят стеклошарики из расчета 300 грамм/м^2 покрытия или 25-30% от массы краски, диаметр стеклошариков 80 – 160 мкм. Краска может наноситься любым машинным способом воздушным и безвоздушного распылением, а так же кистью, валиком.

При производстве работ с краской соблюдать типичные меры предосторожности для работ с агрессивными лакокрасочными материалами

Хранение: В оригинальной заводской не вскрытой таре, без повреждений, вдали от источника тепла, прямых солнечных лучей, предохраняя от влаги, при температуре от -25ºС до +30ºС. Гарантийный срок хранения 12 мес.

Транспортировка: Транспортируют в диапазоне температур от -25ºС до +30ºС всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта